



“ SPECIALIST in ONDERHOUD en HERSTEL van WEGEN “

VANMAC
GEMODIFICEERD KOUD VERWERKBAAR ASFALT
TECHNISCHE FICHE

VOORSTELLING VAN HET PRODUCT VANMAC

Vanmac is een KWS-houdend mengsel dat koud kan worden verwerkt. Het wordt gebruikt voor de vlugge tijdelijke herstelling van kuilen, kippennesten, verzakkingen in wegenis (asfalt en beton) zoals openbare wegen, opritten, parkeerruimten van garages en parkings.

DE VERWERKING VAN VANMAC

De beschadigde plaatsen worden vooraf gereinigd en alle losliggend vuil moet worden verwijderd. Om een optimale hechting te bekomen kunnen de wanden worden ingestreken met bitumenemulsie (bv.: Colmac). De Vanmac koudasfalt wordt aangebracht en verdicht door walsen of aandammen tot er een vloeiende overgang wordt verkregen tussen de oude verharding en het herstelde gedeelte. Omdat het verkeer onmiddellijk opnieuw wordt toegelaten kan het herstelde oppervlak, om het kleven aan de banden te vermijden, eventueel afgestrooid worden met grof zand of voorvertinde steenslag (bv.: VV-mac 2/4).

VERBRUIK

Verdicht: 2000 kg/m³

HOUDBAARHEID

Minstens 6 maanden in een gesloten verpakking.

KARAKTERISTIEKEN

Samenstelling		
Bindmiddel (= een bitumenemulsie)	:	5,5 à 6,5 %
Steenslag 0/4 of 0/6	:	75 à 85 %
Rivierzand	:	15 à 25 %

EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklaar, goede hechting, onmiddellijke herstellingen, gemakkelijk zelf aan te brengen, economisch (want geen afval),...

VERPAKKING

Vanmac 0/4 is verkrijgbaar in PE-zakken van 25kg, PE-emmers van 25kg, bigbags van +/- 1000kg en in vrac.

Vanmac 0/6 is verkrijgbaar in PE-zakken van 25kg, bigbags van +/- 1000kg en vrac.